

# OSプライマー UF

## (OS41-UF)

### 金属・非鉄金属・樹脂(PPを含む)など

### 様々な素材に対応!



- 塗料密着の悪い素材の密着力を上げます
- 焼付塗膜、車の交換パーツの塗替えに最適
- 様々な素材に対応 塗装方法を選びません
- ケレン、サンディングが不要
- 重金属、鉛 不使用
- 一液クリアーで原液使用

### ■製品ラインアップ

コード	製品名	塗布可能面積(スプレー)	塗布可能面積(ハケ・ローラー)	乾燥時間(スプレー)	乾燥時間(ハケ・ローラー)
41001	OSプライマー UF 16L	160~200㎡	80~120㎡	20~40分 (上塗りまで)	40~90分 (上塗りまで)
41002	OSプライマー UF 3.7L	35~45㎡	18~25㎡		
41003	OSプライマー UF 1L	8~10㎡	4~6㎡		
41005	OSプライマー UF 420ml	2~4㎡			

※常温(20℃)湿度 85%未満 塗布量及び乾燥時間は、素材の状況や温度・塗装方法によって変わります。冬場については、上記乾燥時間の1.5~2.0倍が目安となります。

### ■主な使用例



交換パーツの塗替え




自動車

バンパー、ボディー、ガラス、  
ノンサンディング




外壁・室内塗装の塗替え



建築

外壁、屋根、アルミサッシ、  
窓、木部、ガルバリウム鋼板



工業製品の密着剤として



工業・その他

プラスチック、アルミ、ステンレス、各種工業品、メッキ、  
FRP、ABS、ポリカ、シール・フィルム等の密着剤

## ■塗装標準仕様(ウエス拭き)

工 程	作 業	備 考
素地調整	塗装面の汚れ・水分・ホコリ・油分を完全に除去	溶剤脱脂には注意が必要(※)
下 塗 り	OSプライマー UFを塗布 適正塗布量 80~100ml/m <sup>2</sup>	ハケ・ローラーは塗布量が多くなるのでよくしごいて下さい
乾 燥	20~40分以上 常温20℃時	ハケ・ローラー使用の場合 標準の2倍以上
上 塗 り	各上塗り塗料の塗装仕様に準ずる	

※樹脂脱脂に溶剤を使用する際は、離型剤に注意

## ■適応素材

素 材	密着性
アルミニウム	○
アルマイト加工	○
ステンレス	○
ガルバリウム	○
銅・真鍮	○
カレートタン	○

素 材	密着性
ガラス・ホーロー	○
磁器タイル	○
硬質塩ビ	○
ABS・FRP	○
ポロプロピレン	○
ポリカーボネイト	○

素 材	密着性
アクリル化粧板	○
ポリ化粧板	○
シリコン・フッ素	×
ポリエチレン(低発泡)	○
焼付塗膜	○
ラッカー塗膜	○

素 材	密着性
ウレタン塗膜	○
電着塗膜	○
シリコン・フッ素塗膜	×
亜鉛メッキ	○
クロムメッキ	○
溶融亜鉛メッキ	△※

※ご使用上の注意参照

## ■上塗塗料適正

塗 料	適正
アクリル焼付	×
メラミン焼付	○
エポキシ焼付	×
粉体焼付	×

塗 料	適正
ウレタン塗料	○
アクリルウレタン塗料	○
エポキシ塗料	○
水性塗料	○

塗 料	適正
ウレタン塗料	○
エポキシ塗料	○
アクリルラッカー塗料	○
フタル酸・合成ペンキ	○

塗 料	適正
アクリルエマルジョン	△
クワイヤー塗料	○
水性塗料	×

※耐熱温度 150℃

## ■一般性状

項 目	性 状
容器内の性状	クワイヤー状の粘性液
標準塗布量	80~100ml/m <sup>2</sup> 8μ±2μ
比重	0.84~0.90

項 目	性 状
作業性	吹付、ハケ、ローラー いづれも可
乾燥時間(指触)	5分(20℃、湿度60%)
乾燥時間(硬化)	20分以上(20℃、湿度60%)

項 目	性 状
上塗り可能時間	20分以上 12時間以内
貯蔵安定性	12ヶ月異常がないこと(20℃)

※乾燥時間 ハケ・ローラーは表面参照

## ■ご使用上の注意

湿度の高い所へは  
使用しないで下さい新しい素材に塗装する場合は、  
必ずテストをしてください気温5℃以下や降雨時などの  
多湿時には使用しないで下さいカタログ記載以外の使用方法是  
しないで下さい

- ・プラスチック、樹脂や新しい素材に使用になる際は、必ずテストを行ってください。
- ・OSプライマーの厚塗りは避けて下さい。厚塗りをしてしまった場合には、拭き取りを行い再度塗布を行ってください。
- ・浴室、プール、船底等の水没部や高湿度になる所へは使用しないでください。
- ・プラスチック、樹脂や新しい素材に使用になる際は、必ずテストを行ってください。
- ・水分を含んでいたり濡れているモノには使用しないでください。
- ・メッキに関しては、新設時(半年以内)は密着しない可能性があります。
- ・塗布直後につきまちは、強い力がかからないよう気を付けてください。
- ・本カタログに明記されている使用方法、使用目的以外のご使用については、責任を負いかねます。

【取扱店】

【製造元】

オンサイト株式会社

埼玉県春日部市大畑155-2 〒344-0022  
 TEL:048-812-7100 FAX:048-812-7123  
<http://onsight-japan.com>  
[info@onsight-japan.com](mailto:info@onsight-japan.com)